

побеждает качество

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Цементит УР грунт

Цементит УР грунт



ОПИСАНИЕ

Цементит УР грунт представляет собой трехкомпонентную полиуретановую композицию. Она предназначена для грунтования основания перед устройством покрытий из композиций «Цементит УР». Наносится на отшлифованное или прошедшее другую подготовку основание, тем самым увеличивается адгезия между покрытием и основанием, уменьшается пористость основания и сводится к минимуму возможность того, что вытесненный при укладке полимерной композиции воздух станет причиной возникновения дефектов в поверхности пола. Адгезия покрытия к загрунтованному основанию не менее 2,0 МПа. Плотность составляет 1,3 г/см³.

Отсутствие растворителей не приводит к появлению посторонних запахов, дает возможность работы на действующем производстве.

Возможно нанесение на замасленное бетонное основание (сразу после его шлифовки). Также возможно использование в качестве финишного покрытия для обеспыливания поверхностей.

КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛА

Устройство и подготовка нижележащих слоев покрытия должны выполняться в соответствии с рекомендациями Р 5.09.177-2019 «Рекомендации по проектированию и технологии устройства полов с покрытием из полимерминеральных композиций «ЭСПОЛ» и «Цементит» и «Инструкцией по устройству адгезионного слоя из композиции «Цементит УР грунт».

Грунтовать основание рекомендуется в два слоя. Первый слой, для обеспыливания и заполнения мелких выбоин, наносится металлическим шпателем на «сдир» без нажима. Второй слой - «мокрый по мокрому» через 20-30 минут после нанесения первого велюровым валиком с ворсом 4 мм. Общий расход композиции зависит от пористости основания и составляет 0,4-0,6 кг/м².

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Укладка финишного покрытия по загрунтованной поверхности производится не ранее чем через 12 часов и не позже чем через 48 часов. По истечении 48 часов необходимо нанести новый слой композиции «Цементит УР грунт».



СПЕЦОРГСТРОЙ